Si.sac. s.p.a.
plastic films & technologies

Scheda tecnica

ADDITIVATO 21M

APPARENZA E PROPRIETÀ DIMENSIONALI	spessore **180 micron**		**EN 13206:2017 - Classe C**
	Unità	**Spessore nominale del film**	**Metodo di prova**
	µm	**180**	**ISO 4591-93**

PROPRIETÀ MECCANICHE			
Sforzo di rottura in trazione (MD/TD)	**MPa**	**≥ 17**	**EN ISO 527-3**
Allungamento a rottura in trazione (MD/TD)	**%**	**≥ 400**	**EN ISO 527-3**
Prova a caduta di dardo Piano	**cN**	**≥ 400**	**ISO 7765 - 1:1998 metodo A**
Piegato		**≥ 240**	

PROPRIETÀ OTTICHE			
Trasmissione totale della luce (trasmittanza)	**%**	**≥ 86**	**EN 2155 - 5**
Torbidità (haze)	**%**	**≥ 35**	**EN 2155 - 9**

ADDITIVATO È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VERSIONI

DURATA	SPESSORE	CLASSE	NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO
STAG	150 micron	A	EN 13206:2017
12 M	160 micron	B	
21 M	180 micron	C	
24 M	200 micron	D	
36 M	200 micron	E	

SI.SAC. S.p.A.
Zona ind.le - I Fase - Viale 7, n° 9
97100 Ragusa - Italy
Tel +39 0932.667130 - www.sisac.it - info@sisac.it