Si.sac. s.p.a.
plastic films & technologies

Scheda tecnica

ADDITIVATO 24M

APPARENZA E PROPRIETÀ DIMENSIONALI	spessore **200 micron**	**EN 13206:2017 - Classe D**

Unità	Spessore nominale del film	Metodo di prova
µm	200	ISO 4591-93

PROPRIETÀ MECCANICHE			
Sforzo di rottura in trazione (MD/TD)	MPa	≥ 17	EN ISO 527-3
Allungamento a rottura in trazione (MD/TD)	%	≥ 400	EN ISO 527-3
Prova a caduta di dardo Piano	cN	≥ 400	ISO 7765 - 1:1998 metodo A
Piegato		≥ 240	

PROPRIETÀ OTTICHE			
Trasmissione totale della luce (trasmittanza)	%	≥ 86	EN 2155 - 5
Torbidità (haze)	%	≥ 35	EN 2155 - 9

ADDITIVATO È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VERSIONI

DURATA	SPESSORE	CLASSE	NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO
STAG	150 micron	A	EN 13206:2017
12 M	160 micron	B	
21 M	180 micron	C	
24 M	200 micron	D	
36 M	200 micron	E	

SI.SAC. S.p.A.
Zona ind.le - I Fase - Viale 7, n° 9
97100 Ragusa - Italy
Tel +39 0932.667130 - www.sisac.it - info@sisac.it